

Flexa Creations Muurverf Krijt



Een krijtmatte, goed dekkende, watergedragen muurverf voor binnen op basis van polysiloxaan bindmiddel.

Toepassing:

Geschikt voor muren en plafonds binnen op (bak)steen, gipskarton, latex muurverf, (glad) pleisterwerk en glasweefsel.

Producteigenschappen:

- Hoge kleurintensiteit
- Langdurig kleurbehoud
- Superieure dekking
- Uitstekend reinigbaar



Flexa Creations biedt hoogwaardige kwaliteitsverf met HD kleurtechnologie voor prachtige kleuren die langer mooi blijven dan normale verf. Flexa Creations, met HD kleurtechnologie, heeft hoge kleurintensiteit, zorgt voor superieur kleurbehoud, is uitstekend reinigbaar en geeft een prachtig eindresultaat, speciaal voor jou. Verkrijgbaar in een premium selectie kleuren en glansgraden voor elke stijl. Laat je inspireren door het Creations kleurenpalet op www.flexa.nl.

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren
Product is gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10° C dit product niet verwerken.

Glansgraad: Krijtmat

Rendement: Ca. 10 m²/l.
Het rendement is afhankelijk van type ondergrond en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Roller
Reinigen gereedschap/ verdunding:	Acrylkwast/blokwitter	Vachtroller
	Water	Water

Systeeminformatie:

Onbehandelde ondergrond: De ondergrond reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water.
Zuigende en poederende ondergronden voorbehandelen met Flexa Creations Voorstrijk.
Vochttringen, nicotinevlekken en dergelijke isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.
Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing.

Behandelde ondergrond: Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en slecht hechtende muurverflagen verwijderen.
Gaten en dergelijke opvullen met Alabastine Allesvuller, na droging gladschuren.
De ondergrond reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water.

Afwerking: Eén à twee lagen Flexa Creations Muurverf Krijt aanbrengen.
Om een mooi eindresultaat te verkrijgen is het noodzakelijk om voldoende verf aan te brengen op de muur en niet te schraal te schilderen.
Dit geeft een langere open tijd (verwerkingstijd) en in Combinatie met het nat-in-nat aanbrengen zullen aanzetten niet zichtbaar zijn en zal er een mooi, egaal eindresultaat verkregen worden.

Na gebruik: Het geschilderde oppervlak met water met een zacht, zeephoudend reinigingsmiddel schoonmaken.
Gebruik geen schuursponsje of microvezeldoekje.
Na 14 dagen is de laag optimaal te reinigen.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.

Kleur: Kant-en-klaar en mengbaar in lichte en donkere kleuren.

Verpakking: Kant-en-klaar: 1 l. en 2,5 l.
Mengbaar: 2,5 l. (basis WO5 ook in 5 l.)

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu:

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg en spoel gereedschap niet uit onder de kraan, maar breng de restanten en het vervuilde water naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.