



Kleurloze 1K PU lak voor hout.

Toepassing

- Houten ondergronden (hardhout en zachthout)
- Binnen en buiten (beschermde gebieden bijv. overkapping)
- Over oude laklagen
- Over transparante kleurbeits
- Parketvloeren
- Trappen
- Lambriseringen
- Deuren
- Meubels

Eigenschappen

- Zeer slijtvast
- Geschikt voor meubelen
- Hoog vullend en een mooie bolle laag
- Extra mat, zijdeglans en hoogglans
- Bestand tegen zwakke zuren en alcohol
- Bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Bestand tegen huidvetten
- Zeer makkelijk verwerkbaar

Product

Bindmiddelbasis: Polyurethaan-kunststof

Kleuren:	Kleurloos
Verpakking:	375 ml, 750 ml en 2,5 ltr
Verbruik:	Ca. 10 m ² /ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode
Glansgraad:	Extra mat, zijdeglans en hoogglans
Dichtheid:	Ca. 1,06 g/cm ³
Verdunning:	Südwest Kunstharlak Verdunner V21 voor kwast of rol, Südwest Verdunner V33 voor verspuiten
Opslag:	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie

Met wast, lak viltrol en spuitapparaat.

Airless

Opening:	0,009-0,011 inch
Materiaaldruk:	Ca. 160 bar
Pistoolzeef:	Rood

Hogedruk

Opening:	1,5 mm
Luchtdruk:	3-5 bar
Verdunnen met max. 10% Südwest Verdunning V33.	

HVLP

Opening:	1,5 mm
Luchtdruk:	0,55 bar
Verdunnen met max. 10% Südwest Verdunning V33.	

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik Südwest verdunning V33.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.

Droging

(+20 °C / 65% R.V. / 100 gr/m ²)	
Stofdroog:	Na ca. 1 uur
Overschilderbaar:	Na 6 uur
Schuurbaar:	Na ca. 6 á 7 uur
Doorgehard:	Na ca. 15 uur

De eindhardheid wordt na 7 dagen bereikt. Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn.

Kale houten ondergrond

Houten oppervlak moet goed geschuurd worden
korrel 150, naschuren met korrel P180.

Max. vochtgehalte 9%.

Één laag Jansen Uni-Siegel Hoogglans 10% verdunt
aanbrengen.

Vervolgens twee lagen Jansen Uni-Siegel onverdund
aanbrengen.

Droogtijd tussen de lagen ca. 6 uur.

In een buitensituatie één extra laag aanbrengen.

Let op: bij een zijdeglans / extra mat afwerking de
eerste lagen in hoogglans opzetten en laatste laag
zijdeglans of extra mat.

Tropische Houtsoorten

Houten oppervlak moet goed geschuurd worden
korrel 150, naschuren met korrel P180.

Max. vochtgehalte 9%.

Teak, Mahoniehout, Afzelia, Merbau, Eiken etc. eerst
isoleren met Keller Isoleergrond kleurloos.

Laten drogen, deze laag niet schuren.

Twee lagen onverdunde Jansen Uni-Siegel
aanbrengen.

Droogtijd tussen de lagen ca. 6 uur.

In een buitensituatie één extra laag aanbrengen.

Let op: bij een zijdeglans / extra mat afwerking de
eerste lagen in hoogglans opzetten en laatste laag
zijdeglans of extra mat.

Oude goed hechtende laklagen

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog
zijn. Oppervlak moet goed geschuurd worden (korrel
P220).

Oude parketlakken mogen niet met een was
behandeld zijn anders eerst met een wasverwijderaar
reinigen. Vervolgens twee lagen onverdunde Jansen
Uni-Siegel aanbrengen.

Droogtijd tussen de lagen ca. 6 uur.

Let op: bij een zijdeglans / extra mat afwerking de
eerste lagen in hoogglans opzetten en laatste laag
zijdeglans of extra mat.

Bijzondere aanwijzing

Niet als afwerking op heldere ondergronden (bijv.
witte lakken) opzetten, daar een lichte verkleuring
mogelijk is.

Bij zijdeglans en extra mat als afwerklaag op donkere
ondergronden bestaat het risico op een witte waas.
Met name bij hogere laagdikten en overlappingsen.

Voor en tijdens het gebruik steeds goed oproeren.

Bij de glansgraad extra mat zal door wrijving het
oppervlak "opglanzen". Voor zwaar belaste
ondergronden adviseren wij glansgraad zijdeglans.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
2-9-2022.