



Flexa Colors zijdeglans ed

Een zijdeglanzende, extra duurzame, terpentine verdunbare aflak voor binnen en buiten. Op basis van polurethaan-alkyd.

Toepassing:

Geschikt voor binnen en buiten. Voor hout, metaal, harde kunststoffen en dekkende verf- of beitslagen. Zoals kozijnen, deuren en gebruiksvoorwerpen.

Producteigenschappen:

Extra dekkraft.
Hoge buitenduurzaamheid.
Uitstekende dekking.
Marginaal vergelend.
Zeer goed kras- en stootvast.

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik:

Goed roeren.
Product is gebruiksklaar.
Bij toepassing in een ruimte met weinig daglicht kan dit product fractioneel vergelen.

Droging :

Stofdroog:	10°C 8 uur	20°C 4 uur
Schuurbaar:	24 uur	16 uur
Overschilderbaar:	24 uur	16 uur
Doorgehard:	14 dagen	7 dagen

De laagdikte van de natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur des te langer de droogtijd. Maar ook, hoe dikker de verflaag des te langer de droogtijd.

Glansgraad:

Zijdeglans, (≤ 40 G.U. / meethoek 60°)

Droge laagdikte in systeem:

Onbehandeld hout = 2 lagen = $90 \mu\text{m}$;
Behandeld hout = 1-2 lagen = $40-45 \mu\text{m}$.

Duurzaamheid:

Ca. 4-5 jaar bij voldoende laagdikte. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.



Flexa Colors zijdeglans ed

Rendement: 13-15 m²/l. = 45 µm droge laagdikte.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast Varkenshaar	Roller Lakvilt-/mohairroller	Spuit Lucht
Reinigen gereedschap / verdunding:	Terpentine	Terpentine	Wasbenzine
% verdunding	0 – 5%	0 – 5%	5 – 10%
Spuitopening:			1,4 mm
Spuitdruk:			3-4 bar

Systeeminformatie:

- Onbehandeld hout:
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.. Hardhout (Teak, Meranti, e.d) ontvetten met thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.
 2. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden.
 3. Opnieuw ontvetten.
 4. Daarna één laag Flexa Colors Grondverf aanbrengen.
 5. Zonodig plamuren met Alabastine Lakplamuur.
 6. Opnieuw één laag Flexa Colors Grondverf aanbrengen.
 7. Tot slot afwerken met twee lagen Flexa Colors zijdeglans ed.
 8. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.
- Dekkende verf- of beitslaag:
1. Slecht hechtende delen verwijderen met hete lucht föhn, een verfschraper of grof schuren.
 2. Intacte lagen reinigen met Alabastine Verfreiniger.
 3. Het kale hout voorbehandelen, zoals genoemd onder hout (punt 1 t/m 6).
 4. De intacte laag dof schuren met schuurpapier, korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
 5. Vervolgens één laag Flexa Colors Grondverf aanbrengen.
 6. Afwerken met twee lagen Flexa Colors zijdeglans ed.
 7. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.



Flexa Colors zijdeglans ed

Kunststof: (Hard)

1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
2. Kunststof schuren met fijn schuurpapier, korrelgrote P150 – P180 en stofvrij maken.
3. Opnieuw ontvetten.
4. Daarna één laag Flexa Grondverf voor Kunststof aanbrengen.
5. Schuren met schuurpapier, korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
6. Afwerken met twee lagen Flexa Colors zijdeglans ed.
Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.

Metaal:

1. Ontroesten met schuurpapier korrelgrote P24-P36 of staalborstel.
2. Stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine.
3. Direct na ontroesten en ontvetten één laag Flexa Grondverf voor Metaal aanbrengen.
4. Na droging een tweede laag Flexa Grondverf voor Metaal aanbrengen.
5. Afwerken met twee lagen Flexa Colors zijdeglans ed.
Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of Scotch-Brite.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:

Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking

Kleur:

Zie kleurdocumentatie.
Alleen te gebruiken in combinatie met Acotint mengpasta.

Vergeling:

In een donkere ruimte kunnen lichte kleuren vergelen. Gebruik in dit geval Flexa Creations Zijdeglans.

Verpakking:

500 ml, 1 l en 2,5 l.(alleen vanuit W05).

Informatie:

Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344



Flexa Colors zijdeglans ed

Milieu en veiligheid:

Milieu:

Flexa Colors zijdeglans ed bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratorium research. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.