

sikkens

ALPHA

**WATERGEDRAGEN,
ADEMENDE
MUURVERF VOOR
BUITEN EN BINNEN**



ALPHALO XAN



●
*Sterk ademend en
waterdampdoorlatend*

●
Regendicht

●
Mat en naturel uiterlijk

●
*Op basis van acrylaat-
siloxaan bindmiddel*

Teamwork met Sikkens



Alphaloxan

Watergedragen, gladde muurverf voor buiten en binnen met een groot ademend vermogen en een zeer mat uiterlijk op basis van acrylaat-siloxaandispersie.

Decoratief ademende muurverf

Bij de afwerking van kostbare, kwetsbare monumenten zoals kerken, monumenten, oude huizen en nageïsoleerde woningen zijn duurzame verfproducten en smaakvolle kleuren essentieel.

Gepleisterde muren vragen bovendien om muurverven die de vocht-houding in de pleisterlaag niet verstoren. Alphaloxan is zo'n muurverf. Deze siloxaan muurverf heeft een hoog siliconengehalte, waardoor deze muurverf optimaal waterdampdoorlatend is en tegelijkertijd regendicht. Bijzonder geschikt dus voor een duurzame en decoratieve gevel-afwerking.

Alphaloxan is prachtig fluweelachtig mat, gemakkelijk te verwerken en blijft langdurig onderhoudsvrij.

Algemene eigenschappen

Sterk ademend en waterdampdoorlatend;
Regendicht;
Waterverdundbaar;
Mat en natureel uiterlijk;
Verwerkbaar met rolborstel en spuitapparaat;
Op basis van acrylaat-siloxaan-dispersie.

Toepassing

Met name geschikt op ondergronden waarop een maximaal waterdampdoorlatend systeem gewenst is, zoals monumenten, kerken en nageïsoleerde woningen.

Systeem

Voorbehandeling: zonodig de ondergrond reinigen. Eventueel voorbehandelen met Alpha Aquafix.

Afwerking: afhankelijk van de ondergrond afwerken met één of twee lagen Alphaloxan.

Verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur: min. 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%.

Verwerkingsmethoden

Kwast, rolborstel:

0-5% verdunnen met water

Airless spray:

Max. 15% verdunnen met water

Spuitedruk: 160-180 bar

Spuitopening: 0,533-0,630 mm

(0,021-0,025 inch).

Technische eigenschappen

Glanzgraad: mat fluweelachtig

Structuur: glad

Dichtheid: ca. 1,54 kg/dm³

Schrofvastheid: was- en schrofvast

volgens DIN 53778 w/s

Vaste stofgehalte: ca. 53 vol%

Droging bij 20°C/65% RV:

Overschilderbaar: na 16 uur

Praktisch rendement: ca. 3-5 m²/l,

afhankelijk van applicatiemethode,

kwaliteit van de ondergrond en vorm van het object.

Verpakking

Emmer van 10 liter.

Kleurassortiment

Wit en alle kleuren van de Sikkens Façade Collectie.

Meer informatie

Voor documentatie over Alphaloxan en voor gerichte verftechnische adviezen kunt u zich wenden tot uw Sikkens contactpersoon. De technische documentatie van Alphaloxan is te vinden op www.Sikkens.nl.



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Sikkens Bouwverven
Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: 071 - 308 3400
Fax: 071 - 308 3273
www.sikkens.nl

ALPHALOXAN

