

**sikkens**

# ALPHA

**ZEER DUURZAME,  
MATTE BUITEN-  
EN BINNENMUUR-  
VERF OP BASIS VAN  
100% ACRYLAAT**



# ALPHATEX IQ MAT



**•**  
*Zeer schrobvast  
Klasse 1 conform  
DIN EN 13300*

**•**  
*100% acrylaat  
Niet vergelend*

**•**  
*Buiten en binnen  
toepasbaar,  
zeer duurzaam*

**•**  
*Mat en goed dekkend*

*Teamwork met Sikkens*




## Alphatex IQ Mat

**Zeer duurzame, matte muurverf voor buiten en binnen. 100% acrylaat.**

### Alphatex IQ Mat

Is een gladde, matte dispersiemuurverf die tegen een stootje kan. Het voldoet ruimschoots aan klasse 1 van de DIN-norm EN 13300. Omdat het product nauwelijks vuilaanhang heeft, is het geschikt om buitengevels mooi mat af te werken. Door zijn hoge duurzaamheid is Alphatex IQ Mat ook bijzonder geschikt als afwerking voor vrijwel alle gangbare ondergronden in ruimtes die intens gebruikt worden zoals gangen in kantoren, scholen, hotels of ziekenhuizen. Ook een duurzame afwerking voor Alphaskin. Alphatex IQ Mat is niet vergelend. Leverbaar in vrijwel alle kleuren uit de 4041-collectie.

### Algemeen

**Belangrijkste eigenschappen:**  
Zeer sterke, matte muurverf voor binnen en buiten. Ideaal voor binnenmuren die het zwaar te verduren hebben of buitenmuren die mat afgewerkt dienen te worden.

### Systeem:

Zonodig de ondergrond reinigen. Eventueel voorbehandelen met Alpha Aquafix, AlphaFix of Alpha Primer SF.

### Toepassing:

Als matte, zeer sterke afwerking voor binnen- en buitenmuren

### Verwerkingscondities:

Omgevings-, ondergrond- en verwerkingstemperatuur : min. 5 °C  
Relatieve vochtigheid: max. 85%

### Verwerkingsmethoden:

kwast, plafondborstel, rolborstel  
Type verdunning: water  
Airless spray:  
1-3% verdunnen met water  
Spuitedruk: 100-120 bar  
Spuitopening: 0,457-0,533 mm  
Luchtspuit:  
Verdunnen met ca. 3% water  
Spuitedruk : 2-5 bar  
Spuitopening: 1,8-2,2 mm

### Eigenschappen

**Glansgraad:** mat  
**Dichtheid wit:** ca. 1,40 kg/dm<sup>3</sup>  
Schrobbvastheidsklasse 1, conform DIN 13300 EN  
**Afleveringsviscositeit:** 130-143 KU  
**Vaste stofgehalte wit:** Ca. 50-55% Vol.

### Droging bij 20°C/65% RV:

Stofdroog: na ca. 2 h.  
Overschilderbaar: na 6 h. met dispersieverven

**Praktisch rendement:** Ca. 6 m<sup>2</sup>/l, afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond, applicatiemethode en de vorm van het object.

### Verdere informatie:

Verpakking: 5 en 10 liter

### Meer informatie:

Voor documentatie over Alphatex IQ Mat en voor gerichte verftechnische adviezen kunt u zich wenden tot uw Sikkens grossier of:



**Akzo Nobel**  
**Decorative Coatings by**  
**Sikkens Bouwverven**  
Postbus 3  
2170 BA Sassenheim  
Tel.: 071 - 3083400  
Fax.: 071 - 3083273  
[www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl)

SAP 6014599 11/06

# ALPHATEX IQ MAT



*Teamwork met Sikkens*