

sikkens

CETOL

**HOOGGLANZENDE
TRANSPARANTE
HOUTAFWERKING
VOOR BUITEN**



CETOL TGX GLOSS



Zeer duurzaam

***Hoge aanvangsglans en
zeer goed glansbehoud***

***Levensduurverwachting
van 6-7 jaar***

***Voldoet nu al aan de
regelgeving voor 2010***



Teamwork met Sikkens



EEN DUURZAAMHEID VAN
6-7 JAAR KAN NU OOK IN
HOOGGLANS TRANSPARANT

*‘Datgene wat men esthetisch wil,
kan nu technisch gerealiseerd worden.’*



'Als we hout gebruiken willen we ook graag laten zien dat het hout is. Een dekkende kleur onderscheidt hout niet van de overige materialen.'



Hout is natuurlijk en tijdloos. Een transparante afwerking laat de houtnerf extra leven en dát is waarom transparant houtwerk ook zo buitengewoon mooi is. Sikkens heeft een nieuwe transparante hoogglanslak ontwikkeld die hout zeer duurzaam verfraait en beschermt. Met een levensduurverwachting van maar liefst 6-7 jaar! Een product waarmee nu al wordt voldaan aan de VOC regelgeving van 2010.

Gelijke duurzaamheid voor transparant en dekkend

De afgelopen decennia was een daling zichtbaar in de toepassing van transparant afgewerkt hout. Dat had vooral te maken met de minder voordelige onderhoudscyclus van transparante producten t.o.v. dekkende producten. Met Cetol TGX gloss is dat verleden tijd! Toegepast in het juiste systeem kan, met een levensduurverwachting van 6-7 jaar, een duurzaamheid worden gehaald die gelijk is aan een dekkende hoogglanslak. Vanaf nu bepalen alleen esthetische redenen of u kiest voor transparant of dekkend!

Wat maakt Cetol TGX gloss zo duurzaam?

De laboratoria van Sikkens hebben een bindmiddel ontwikkeld waarmee een ongeëvenaard resultaat bereikt kan worden en dat bovendien in transparante producten kan worden toegepast. Dit bindmiddel vormt de basis voor Cetol TGX gloss en voldoet aan alle hedendaagse eisen én die van morgen.

Cetol TGX gloss.

Zeer duurzame hoogglanzende transparante lak op basis van een uniek bindmiddel.

Cetol TGX gloss

Door de unieke bindmiddelsamenstelling is Sikkens er in geslaagd om een zeer duurzame transparante hoogglanslak te ontwikkelen; Cetol TGX gloss. Een product met een levensduursverwachting van 6-7 jaar!

Cetol TGX gloss is verkrijgbaar in alle houtkleuren van de Sikkens Natural Balance kleurenwaaier.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen;

- Zeer duurzaam;
- Hoogglans transparant;
- Hoge aanvangsglans en zeer goed glansbehoud;
- Versterkt de tekening van het hout;
- Levensduurverwachting van 6-7 jaar;
- Voldoet nu al aan de regelgeving voor 2010.

Toepassing:

Het transparant aflakken van maatvast houten constructies zoals o.a. kozijnen, ramen en deuren.

Systeem op nieuw hout (voorbehandeld volgens BRL 0801 Concept II):

Beschadigingen herstellen met Cetol Novatech en / of Cetol TGX gloss tot de voorgeschreven laagdikte.

Het geheel afwerken met 1 laag Cetol TGX gloss.

Systeem op bestaande intacte Sikkens Cetol systemen:

Afhankelijk van de ondergrond: het geheel reinigen met Sikkens Supercleaner en schuren.

Kale delen 3 maal bijwerken met Cetol Novatech op kleur.

Het geheel 1 maal aflakken met Cetol TGX gloss.

Om te voorkomen dat het verfsysteem donkerder wordt kan worden afgelakt met een lichte houtkleur zoals bijvoorbeeld E6.65.60T (077 grenen).

Verwerkingscondities:

Omgevingstemperatuur: 5-30 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 85%.

Verdunning:

Het product is strijkklaar en hoeft niet te worden verdund. Gereedschap reinigen met terpentine of Sikkens M600.

Technische eigenschappen;

Dichtheid:

ca. 0.94 kg/dm³.

Vaste stofgehalte:

60 gew. % = 52 vol.%

Droging: bij 20°C/ 65% RV

Stofdroog: na ca. 2,5 h.

Kleefvrij: na ca. 7 h.

Overschilderbaar: na ca. 16 h.

Geadviseerde laagdikte:

Droog: 40 micrometer =

nat: 80 micrometer.

Praktisch rendement:

Ca. 13 m²/L (gebaseerd op kwastapplicatie).

Glansgraad:

Hoogglans > 90 GU/20° (ISO 2813).

Buitenduurzaamheid:

Uitstekend. De verwachte levensduur is ca 6 - 7 jaar.

Verdere informatie

Verpakking: 1 en 2,5 L.

Kleuren: leverbaar in alle kleuren van de Sikkens Natural Balance kleurenwaaier.

Voor meer informatie over Cetol TGX gloss en voor verftechnische adviezen kunt u zich wenden tot uw Sikkens grossier of

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Sikkens Bouwverven
Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: 071 - 308 3400
Fax: 071 - 308 3273
www.sikkens.nl

CETOL

CETOL TGX GLOSS

VOC
2010